

nora® Gummigolv

Skötselråd

SE/Exp. –
05/2006

norraplan®

norament®

nora®

Städ- och underhållsrekommendationer

Innehåll	Sida
A. Rekommendationer för nora[®] Gummigolv med nora[®] cleanguard:	4
<ul style="list-style-type: none">▪ Installationsstädning/rengöring▪ Installationsbehandling/skydd▪ Regelmässig underhållsstädning▪ Periodiskt underhåll	
B. Rekommendationer för nora[®] Gummigolv med nora[®] cleanguard plus: noraplan[®] uni/logic/fossil samt mega med cleanguard plus yta norament[®] 986 metro/cara/luxor	5
C. noraplan[®] acoustic plattor utan fogförslutning	5
D. Allmänna råd	5
E. Hälsa- och sjukvårdsbyggnader	6
F. Rekommenderade Städ- och underhållsprodukter	7

A. Rekommendationer för nora® Gummigolv med nora® cleanguard:

1. Installationsstädning/rengöring

Se även punkt D på sidan 5 – Viktig information!



Använd borstar, borstmaskiner, dammsugare eller torr mopning för att avlägsna lös smuts.



1.1 Blanda en rekommenderad rengöringsprodukt och vatten i koncentration enligt tillverkaren. Använd en singeldiskmaskin med röd rondell eller medelhård borste för att fördela rengöringslösningen jämnt över hela ytan.



1.2 Låt lösningen verka i ca: 15 minuter, eller enligt tillverkaren. Skura noggrant med röd rondell tills skyddsfilmerna har lossat från mattan. Skura i två eller flera riktningar över samma yta så att ingen del av golvytan lämnas obearbetad. **Viktigt:** Se till att rengöringslösningen inte hinner torka in, detta är extra viktigt om ett grovrengöringsmedel används!



1.3 Sug upp den smutsiga lösningen med en våtsug. Golvytan skall vara helt fri från smutsrester.



1.4 Skölj golvet med rent vatten, särskilt om ett grovrengöringsmedel har använts.

2. Installationsbehandling/skydd



2.1 Använd en väl urvriden mopp för att applicera en jämn yta av en rekommenderad underhållsprodukt, i förhöjd koncentration enligt tillverkaren.



2.2 Polera den torra skyddsfilmerna om så rekommenderas.

Obs: Användande av en vaxbaserad underhållsprodukt har visat sig vara särskilt effektivt för underhåll av noraplan® stone med strukturerad yta samt på ytor med extremt hög nedsmutsning I detta fall skall installationsstädningen göras med en blå eller grön rondell respektive hård borste.



3. Regelmässig underhållsstädning

Manuell städning: Bästa resultat uppnås med en rekommenderad städ-/underhållsprodukt och ett 2-steps moppsystem eller Vileda SWEP systemet.



Maskinell städning: Rekommenderas i mån av utrymme och utrustning. Använd kombimaskin med röd eller vit rondell och en rekommenderad städ-/underhållsprodukt.



Golvbeläggningen bör poleras med jämna mellanrum så att en jämn och god städbarhet bibehålls.

4. Periodiskt Underhåll



Om golvet efter en tid inte kan rengöras med den rekommenderade städ-/underhållsprodukt som används kan ett periodiskt underhåll vara nödvändigt. Använd antingen en av tillverkaren rekommenderad rengöringsprodukt baserad på alkohol eller en liknande produkt som vid installationsstädningen. Den efterföljande regelmässiga underhållsstädningen bör utföras med en förhöjd koncentration av rekommenderad underhållsprodukt.

B. Rekommendationer för nora[®] Gummigolv med nora[®] cleanguard plus:



Förutsatt att golvet inte är hårt nedsmutsat under byggtiden så behövs ingen installationsstädning/behandling innan golvet tas i bruk. Den regelmässiga underhållsstädningen kan påbörjas omgående.

C. Speciella rekommendationer för noraplan[®] acoustic utan fogförslutning.



Installationsstädning och installationsbehandling skall utföras med spraypolering.



Regelmässig underhållsstädning skall utföras med torr eller lätt fuktad/impregnerad mopp

D. Allmänna råd

- Regjåla avtorknings zoner reducerar effektivt städbehovet
- Installationsstädning utföres tidigast 48 timmar efter installation av golvbeläggning
- Använd rekommenderade städ- och underhållsprodukter från samma tillverkare för att undvika att produkterna reagerar ogynnsamt med varandra
- Använd inte rengöringsprodukter med pH värde över 12
- Använd inte städ- och underhållsprodukter som har en negativ inverkan på golvets elektriska egenskaper
- Använd inte slipborstar eller bruna/svarta rondeller
- Beroende på projektets art kan det vara lämpligt att i vissa fall bortse från våra standardrekommendationer och använda produkter och metoder rekommenderade av tillverkare av städ- och underhållsprodukter.
- På ytor som exponeras för extremt mycket solljus bör en ökad koncentration av underhållsprodukter användas.

E. Hälso- och sjukvårdsbyggnader

Allmänna råd

noraplan[®] golvbeläggning med slät yta eller **norament**[®] golvbeläggning med hamrad yta skall i första hand användas på dessa ytor. Om underhållsprodukter eller mjuka vaxer skall användas måste dessa vara mycket resistenta mot hand-desinfektionsmedel. De städ- och underhållsprodukter som används får inte ha en negativ inverkan på golvet elektriska egenskaper.

Yt-desinfektionsmedel

Yt-desinfektionsmedel kan lämna efter sig rester som kan ge en klabbig yta vilken bidrar till en ökad nedsmutsning av golvet. Dessa rester skall avlägsnas snarast med hjälp av ett lämpligt rengöringsmedel, därefter skall golvet behandlas med en för det specifika utrymmet lämplig underhållsprodukt. (undantag: operationslokaler).

Golvmaterial i operationslokaler

Alla produkter och metoder skall koordineras med tillverkaren av städ-, underhålls- och desinfektionsprodukter.

Om möjligt skall medicinska, antiseptiska och hand desinfektionsprodukter avlägsnas från golvet omedelbart. Dessa ämnen torkar annars och, oavsett typ av golvbeläggning, orsakar fläckar, vilka oftast endast kan avlägsnas med speciella metoder. (se fläckborttagning på vår hemsida www.nora.com/se eller fråga Freudenberg Building Systems AB).

Golvmaterial på intensivvårdsavdelningar

På grund av reaktioner med städ-, underhålls- eller desinfektionsprodukter orsakar spill av färglösa vätskor innehållande "Dopamin" bruna fläckar på golvbeläggningen, oavsett typ av beläggning. Enda sättet att undvika fläckar är att omedelbart torka upp spillet. Nya fläckar upp till 3 dagar gamla kan avlägsnas med hjälp av vanliga fosforsyrabaserade sanitetsrengöringsmedel. Äldre fläckar kan oftast tas bort med speciella produkter och metoder, för ytterligare information fråga Freudenberg Building Systems.

Installationsbehandling

A: Efter intensivrengöring/fläckborttagning är det viktigt att återställa golvet i ursprungligt skick, detta görs bäst genom att använda samma metod som användes vid installationsbehandlingen. Oavsett metod rekommenderas att golvet poleras efter behandling.

B: Om golvet har behandlats med golvvårdsvax bör ytor som har genomgått intensivrengöring eller fläckborttagning tvättas med ett fosforsyrabaserat sanitetsrengöringsmedel. Detta bör göras för att avlägsna rester efter fläckborttagningsmedlet och för att erhålla en god vidhäftning av det nya vaxet. Efter att sanitetsrengöringsmedlet har avlägsnats skall ytan sköljas med rent vatten och torka innan vaxet appliceras.

För rekommendationer avseende installationsgolv, renrum och fläckborttagning mm. vänligen kontakta vårt försäljningskontor eller sök på vår hemsida www.nora.com

F. Städ- och underhållsprodukter

Nedanstående städ- och underhållsprodukter är rekommenderade av respektive tillverkare. Beroende på projektets art kan det vara lämpligt att i vissa fall bortse från dessa rekommendationer och istället använda produkter och metoder som föreslås av tillverkaren för det speciella projektet. Kontrollera alltid med tillverkaren av städprodukter för uppdaterad information.

Tillverkare/ Distributör	Installations- städning	Installations- behandling	Installations- behandling (vax/polish)	Underhållsstädning
Orange Clean AB Tel. 08-628 23 10	Taski Profi	Taski Tensol (Poleras)	-----	Taski Tensol Jontec Tensol Free Jontec 300 Free
	Jontec LinoSafe	-----	Jontec LinoWax +(Poleras)	Jontec LinoWax Jontec 300 Free
	Jontec LinoSafe	-----	Jontec Plaza	Jontec Tensol Free Jontec 300 Free
Nilfisk-Advance Tel. 08-555 944 00	S-Remove	-----	S-Shine	S-Clean
PLS Produkter AB Tel. 0500-46 88 50	Renofix	-----	I-Vax	I-Vax Storfix

Metodbeskrivningar och koncentrationer enligt tillverkarens anvisningar

Freudenberg Building Systems AB

Box 11004, 161 11 Bromma
Tfn: +49 (0) 62 01-80 6633
Fax: +49 (0) 62 01-80-5398
E-mail: nora-se@freudenberg.com
Internet: <http://www.nora.com/se>

Freudenberg Bausysteme KG

D-69465 Weinheim
Telephone: Sales, export +49 (0) 62 01-80 6633
Telephone: Application engineering +49 (0) 62 01-80-5398
E-mail: nora@freudenberg.de
Internet: <http://www.nora.com>

