

## Förslag till beskrivningstext norament® 923

Leverans och läggning av **norament® 923** gummigolv.

Speciellt höga brandhämmande egenskaper (svårantändlig, extremt låg flamutbredning, liten rökutveckling).

Produktens tekniska specifikationer (enligt nedan) verifieras på begäran med provningsintyg enligt EN 10.204-2.2.

**norament® 923.** Brandskyddskraven för svårantändliga golvmaterial i klass B1, DIN 4102, del 1 överträffas vida. Halogenfri. Brandtoxikologiskt riskfritt enligt kraven i Byggheterklass A, DIN 4102. Nötning, medelhög volymförlust enligt ISO 4649 vid 5 N belastning: ca 125 mm<sup>3</sup>. Påverkan av cigarettglöd enligt EN 1399 = inga brännmärken på ytan. Lämplig för golvvärme. Antistatisk enligt EN 1815. Uppladdning < 2 kV. Extremt UV-beständig. Särskilt lämpad för trapphus med stort ljusinflöde och stora temperatursvängningar. Stegljudsförbättring: 12 dB. Lämplig för trafik med gaffeltruckar med tryckbelastningar upp till 6 N/mm<sup>2</sup>.

**norament® 923** behöver inte fogförslutas.

### Artikel 923/354

Ovansida: 0,5 mm runda noppor,  $\varnothing$  27,5 mm, med hålkål

Baksida: slät, slipad

Homogen, högtryckspressad, 4,0 mm tjock, enfärgad

Färgval enligt standardprogram.

Plattor: ~ 1000 mm x 1000 mm, stansade \_\_\_\_\_ kr/m<sup>2</sup>

**Undergolvet** skall uppfylla de tekniska förutsättningarna enligt DIN 18 365 Golvarbeten, VOB del C.

**Förbehandling/primning:** Lämplig behandling enligt tillverkarens anvisningar.

\_\_\_\_\_ kr/m<sup>2</sup>

Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Spackling:** Nivåutjämning med en lämplig, självnivellerande spackelmasa. Skiktjocklek minst 2 mm.

Läggs bäst med hjälp av "raketeknik". \_\_\_\_\_ kr/m<sup>2</sup>

Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Limning** med lim (som tål länkhjulsrörelser) enligt lim- och golv tillverkarens anvisningar:

a) Limning med reaktionslim \_\_\_\_\_ kr/m<sup>2</sup>

Fabrikat: \_\_\_\_\_

b) Limning med dispersionslim  
(efter kontroll med limtillverkaren) \_\_\_\_\_ kr/m<sup>2</sup>

Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Enbart på kundens begäran:**

**Urfräsning och fogning** med **nora**<sup>®</sup> fogmassa enligt tillverkarens anvisningar.  
\_\_\_\_\_ kr/lpm fog

**Anslutningar** mot vägg eller stomdetaljer med lämplig, elastisk fogmassa enligt tillverkarens anvisningar:

\_\_\_\_\_ kr/lpm

Fabrikat: \_\_\_\_\_