

Förslag till beskrivningstext norament® 926

Leverans och läggning av **norament® 926** gummigolv.

För ytor med spill av mineraloljor och fetter.

Produktens tekniska specifikationer (enligt nedan) verifieras på begäran med provningsintyg enligt EN 10.204-2.2.

Brandegenskaper enligt DIN 4102, B1. Halogenfri. Nötning, medelhög volymförlust enligt ISO 4649 vid 5 N belastning: ca. 115 mm³. Påverkan av cigarettglöd enligt EN 1399 = inga brännmärken på ytan. Lämplig för golvvärme. Antistatisk enligt EN 1815. Uppladdning < 2 kV. Stegljudsförbättring: 12 dB för Artikel 354; 15 dB för Artikel 378 och 1968. Halkskyddande enligt DIN 51 130 (BGR 181): Artikel 354 och 378 = R9; Artikel 1968 = R10. Lämplig för trafik med gaffeltruckar med tryckbelastningar upp till 6 N/mm².

norament® 926 behöver inte fogförslutas.

Artikel 926/354

Ovansida: 0,5 mm runda noppor, Ø 27,5 mm, med hålkäl

Baksida: slät, slipad

Homogen, högtryckspressad, 4,0 mm tjock, enfärgad

Plattor: ~ 1004 mm x 1004 mm, stansade

Färgval enligt standardprogram.

svart

_____ kr/m²

färgad

_____ kr/m²

Artikel 926/379

Ovansida: 1,5 mm runda noppor, Ø 26,5 mm, med hålkäl

Baksida: slät, slipad

Homogen, högtryckspressad, 5,0 mm tjock, enfärgad

Plattor: ~ 1004 mm x 1004 mm, stansade

Färgval enligt standardprogram.

svart

_____ kr/m²

färgad

_____ kr/m²

Artikel 926/1968

Ovansida: ~ 1,5 mm höga runda noppor (slipade på ovansidan), Ø 26,5 mm, med hålkäl

Baksida: slät, slipad

Homogen, högtryckspressad, 5,0 mm tjock, enfärgad

Plattor: ~ 1004 mm x 1004 mm, stansade

Färgval enligt standardprogram.

svart

_____ kr/m²

färgad

_____ kr/m²

Undergolvet skall uppfylla de tekniska förutsättningarna enligt DIN 18 365 Golvarbeten, VOB del C.

Förbehandling/primning: Lämplig behandling enligt tillverkarens anvisningar.

_____ kr/m²

Fabrikat: _____

Spackling: Nivåutjämning med en lämplig, självnivellerande spackelmassa. Skiktjocklek minst 2 mm.

Läggs bäst med hjälp av "rakelteknik". _____ kr/m²

Fabrikat: _____

Limning med lim (som tål länkhjulsrörelser) enligt lim- och golvtillverkarens anvisningar:

a) Limning med reaktionslim _____ kr/m²

Fabrikat: _____

b) Limning med dispersionslim
(efter kontroll med limtillverkaren) _____ kr/m²

Fabrikat: _____

Enbart på kundens begäran:

Urfräsning och fogning med nora[®] fogmassa enligt tillverkarens anvisningar.
_____ kr/lpm fog

Anslutningar mot vägg eller stomdetaljer med lämplig, elastisk fogmassa enligt tillverkarens anvisningar:

_____ kr/lpm

Fabrikat: _____